

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural
IRAM 9662 - 2
(simplificada)

Eucalipto

Clases por defectos

1

2

Nudos

Hasta 1/3

Hasta 2/3

Grietas

Largo máx. = 1/4 del largo de la pieza
(en proporción); pero nunca + de 1m

Rajaduras

Largo máx. igual al *Ancho* de la pieza

Arista faltante

Hasta 1/4 de cara o canto
(sin restricción en el largo)

Grano inclinado

Máx. 1" / 1' (2,5 cm cada 30 cm)

Ataques biológicos

Manchas de color: Si
Orificios de insectos: Hasta 2 mm
Pasmado o pudrición: No (ni en Clase 3)

Médula

No

Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural.
Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1y2.



INTI

Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial



INTI - UE Concordia
Tel 0345 421-2376

Versión 2017