

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural
 IRAM 9670
 (simplificada)

Pinos resinosos

Clases por defectos

1

2

Nudos	borde	Hasta 1/4	Menor a 1/2
	franja central	Hasta 1/3	Menor a 2/3
	canto	Hasta 1/2	Hasta 3/4
	agujeros	1 x m lineal	3 x m lineal
Límite en grupo		Hasta 2/3 de la cara No se permiten nudos en racimo	
Grietas	prof.	Hasta 1/4 <i>E</i> pieza	Hasta 1/2 <i>E</i> pieza
Rajaduras	largo	RL = <i>A</i> pieza (1 solo extremo)	RL = 1,5 <i>A</i> pieza (1 solo extremo)
Arista faltante		No	= 1/4 cara canto en 1 sola arista y cuartos extremos
Grano inclinado		Máx. 1" / 1' (2,5 cm cada 30 cm)	
Núm. de anillos		2 x pulgada o +	- de 2 x pulgada
Ataques biológicos		Manchas de color: Si Orificios de insectos: No (ni en Clase 3) Pasmado pudrición: No (ni en Clase 3)	
Médula		Si	

Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural.
 Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1 y 2.



INTI

Instituto
 Nacional
 de Tecnología
 Industrial



AÑOS
 1957-2017

INTI - UE Concordia
 Tel 0345 421-2376

Versión 2017