

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural IRAM 9662 - 2 (simplificada)		
Eucalipto		
Clases por defectos	1	2
Nudos	Hasta 1/3	Hasta 2/3
Grietas	Largo máx. = 1/4 del largo de la pieza (en proporción); pero nunca + de 1m	
Rajaduras	Largo máx. igual al <i>Ancho</i> de la pieza	
Arista faltante	Hasta 1/4 de cara o canto (sin restricción en el largo)	
Grano inclinado	Máx. 1" / 1' (2,5 cm cada 30 cm)	
Ataques biológicos	Manchas de color: Si Orificios de insectos: Hasta 2 mm Pasmado o pudrición: No (ni en Clase 3)	
Médula	No	
Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural. Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1y2.		
 INTI	 AROS 1957-2017	INTI - UE Concordia Tel 0345 421-2376 Versión 2017

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural IRAM 9662 - 2 (simplificada)		
Eucalipto		
Clases por defectos	1	2
Nudos	Hasta 1/3	Hasta 2/3
Grietas	Largo máx. = 1/4 del largo de la pieza (en proporción); pero nunca + de 1m	
Rajaduras	Largo máx. igual al <i>Ancho</i> de la pieza	
Arista faltante	Hasta 1/4 de cara o canto (sin restricción en el largo)	
Grano inclinado	Máx. 1"/1' (2,5 cm cada 30 cm)	
Ataques biológicos	Manchas de color: Si Orificios de insectos: Hasta 2 mm Pasmado o pudrición: No (ni en Clase 3)	
Médula	No	
Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural. Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1y2.		
 INTI	 ANOS 1957-2017	INTI - UE Concordia Tel 0345 421-2376 Versión 2017

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural IRAM 9662 - 2 (simplificada)		
Eucalipto		
Clases por defectos	1	2
Nudos	Hasta 1/3	Hasta 2/3
Grietas	Largo máx. = 1/4 del largo de la pieza (en proporción); pero nunca + de 1m	
Rajaduras	Largo máx. igual al <i>Ancho</i> de la pieza	
Arista faltante	Hasta 1/4 de cara o canto (sin restricción en el largo)	
Grano inclinado	Máx. 1" / 1' (2,5 cm cada 30 cm)	
Ataques biológicos	Manchas de color: Si Orificios de insectos: Hasta 2 mm Pasmado o pudrición: No (ni en Clase 3)	
Médula	No	
Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural. Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1y2.		
	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	 INTI - UE Concordia Tel 0345 421-2376 Versión 2017

Clasificación visual: Madera aserrada para uso estructural		
IRAM 9662 - 2		
(simplificada)		
Eucalipto		
Clases por defectos	1	2
Nudos	Hasta 1/3	Hasta 2/3
Grietas	Largo máx. = 1/4 del largo de la pieza (en proporción); pero nunca + de 1m	
Rajaduras	Largo máx. igual al <i>Ancho</i> de la pieza	
Arista faltante	Hasta 1/4 de cara o canto (sin restricción en el largo)	
Grano inclinado	Máx. 1"/1' (2,5 cm cada 30 cm)	
Ataques biológicos	Manchas de color: Si Orificios de insectos: Hasta 2 mm Pasmado o pudrición: No (ni en Clase 3)	
Médula	No	
Tarjeta de bolsillo complementaria de la guía didáctica de clasificación estructural. Otros defectos se limitan por analogía con uno similar. Clase 3 es rechazo de 1y2.		
 INTI	 AÑOS 1957-2017	INTI - UE Concordia Tel 0345 421-2376 Versión 2017